


Bloque no estructural fortezza split 19x19x39


Son bloques elaborados de cemento, utilizados en la construcción de muros y paredes.

Son aptos para la utilización en sistemas de mampostería simples o estructurales. Excelentes para brindar ventilación natural.



Dimensiones

	Nóminal (mm)	Estándar (mm)	Real (mm)
Espesor	190	190	190 +/- 2
Alto	190	190	190 +/- 2
Longitud	390	390	390 +/- 2
Espesor de pared (mm)		Espesor de tabique (mm)	
Bloque 19x19x39 R10	30	25	
Norma NTC-4076 (mín)	30	25	



Características mecánicas

	Módulo de rotura (M _r) a los 28d (MPa) mínimo	Absorción de % de agua máximo	Longitud de huella máxima (mm)
Comercial	5	12%	N/A
Norma NTC-4076	6	12%	

Características físicas

Rendimiento m ²	13,5 und/m ²
Peso comercial	19kg

Colores

Amarillo	Naranja
Arena	Negro
Azul	Ocre
Gris	Rojo
Marrón	Verde

Texturas

Poroso	
Liso	

* Diseñamos colores acorde a requerimiento especial por parte del cliente.

Transporte y/o almacenamiento

- ° La altura del arrume debe ser de máximo 1,50m.
- ° Se debe almacenar aislado del suelo, protegerse de lluvias y evitar que se ensucie o contamine.
- ° Los accesos vehiculares deben ser firmes y acondicionados para cargas pesadas, para así permitir el descargue del producto al borde del camión.
- ° Se debe manipular de forma correcta, evitando desportilladuras.
- ° Evitar el contacto con productos ácidos.

Acabado y/o apariencia

El 5% de las piezas pueden presentar fisuras no mayores de 25mm en cualquier dimensión, o fisuras de 0,5mm de ancho y una longitud de 25% de la altura nominal.

Los bloques se fabrican con mezclas compuestas por agregados pétreos, los cuales pueden presentar pequeños cambios en sus tonalidades, pero al instalarse no se percibe.

Recomendaciones

- ° Modular siempre los muros según el producto para así evitar desperdicios.
- ° Emplear pega (mortero seco) para la instalación de la mampostería gris o en colores.
- ° Si el mortero es preparado en obra se debe realizar el diseño y pruebas de pega. Adicionar a la mezcla un retenedor de agua y garantizar una resistencia en el mortero superior a 13MPa.