



**Morano Terra**<sup>®</sup>  
Por más excelencia



**MANUAL DE  
INSTALACIÓN  
DE ADOQUINES**



**Morano Gruppo**<sup>®</sup>

## Proceso constructivo sobre mortero:



1

Se debe tener una base, la cual es una plantilla de concreto de 3000psi con espesor de 10 cm.

2

La cama es un mortero de espesor variable, entre 3 y 4 cm dependiendo los desniveles de la plantilla.

3

Los bordillos ubicados al rededor confinan el material y ayudan al emparejamiento de forma horizontal, con una resistencia de 3000psi.

4

Después de ubicar los adoquines se utiliza arena de sello para juntas, dando el toque final, ayudando con la estética y funcionalidad de el proyecto.

## Proceso constructivo sobre arena:



1

Se debe tener una base granular con un espesor de 10 cm compactado.

2

La cama es de arena, la cual debe tener un espesor de 4 cm.

3

Después de ubicar los adoquines se utiliza arena de sello para juntas.

4

Se utiliza un sellante protector de color para obtener un mejor proyecto tanto estético como funcional.

# Contactos



 **María Paula Pérez**  
Directora comercial

 +57 (350) 705 7680

 ventas@moranogrupo.com

 moranoterra

 Km 19 Vía Santa Marta a Ciénaga  
Sector Aeromar

 [www.moranoterra.com](http://www.moranoterra.com)

